



Le cahier des charges

Classe	4SP
Certification FCBA (*)	CTB-B+ CTB-P+
Certification FSC	FORÊT DURABLE
Traitement	Tanalith E 8001 : 29 Kg/m3 d'aubier
Identification	PAR UNE POINTE/CLOU
Garantie	20 ans

(*)option à préciser lors de la commande.

Procédé d'imprégnation dans la masse



Une fois le bois chargé, un vide initial est effectué pour chasser l'air contenu dans les cellules.



L'autoclave est ensuite rempli de produit de traitement tout en maintenant le vide.



On applique ensuite une pression de 10 à 12 bars (après arrêt du vide) jusqu'à saturation complète des cellules. Cette opération peut durer 30 minutes à 3 heures.



Le produit est ensuite vidangé, et on applique encore un vide de pression pour rééquilibrer les pressions internes du bois et obtenir un bois ressuyé en surface.

Palettisation

SECTIONS ▼

LONGUEURS	Ø 2,5/4*	Ø 5/8	Ø 6/8	Ø 8/10	Ø 10/12
1m50	-	120	100	70	50
1m60	-	-	-	-	-
1m80	-	120	100	70	50
2m00	450	120	100	70	50
2m20	450	120	100	70	50
2m30	-	-	-	-	-
2m50	-	120	100	70	0

Attention, en fonction du poids du bois, ces conditionnements peuvent légèrement varier.

* Disponibilité variable : nous consulter.