



Le cahier des charges

Classe	4	4 SP
Certification FCBA (*)	CTB-B+	CTB-P+
Certification FSC	FORÊT DURABLE	
Traitement	Tanalith E 3475 : 16,7 Kg/m ³ d'aubier	Tanalith E 3475 : 25,4 Kg/m ³ d'aubier
Identification	PAR UNE POINTE/CLOU	
Garantie	10 ans	15 ans

(*) option à préciser lors de la commande.

Procédé d'imprégnation dans la masse



Une fois le bois chargé, un vide initial est effectué pour chasser l'air contenu dans les cellules.



L'autoclave est ensuite rempli de produit de traitement tout en maintenant le vide.



On applique ensuite une pression de 10 à 12 bars (après arrêt du vide) jusqu'à saturation complète des cellules. Cette opération peut durer 30 minutes à 3 heures.



Le produit est ensuite vidangé, et on applique encore un vide de pression pour rééquilibrer les pressions internes du bois et obtenir un bois ressuyé en surface.

Palettisation

SECTIONS ▼

LONGUEURS ▼	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18
1m50	252	154	99	72	56	42	36
2m00	252	154	99	72	56	42	36
2m50	252	154	99	72	56	42	36
3m00	252	154	99	72	56	42	36
3m50	252	154	99	72	56	42	36
4m00	252	154	99	72	56	42	36
4m50	252	154	99	72	56	42	36
5m00	252	154	99	72	56	42	36